



## CONTACT CEMENT

### CA-302

#### PEGAMENTO INDUSTRIAL CON CONTENIDO DE SÓLIDOS

**DESCRIPCION:** Pegamento de contacto industrial formulado con goma sintética y modificada de cloropreno en solvente volátil, resistente al agua, el calor, el aceite, la grasa y la mayoría de los productos químicos. De excepcional fuerza adhesiva, puede aplicarse con brocha, rolo o llana.

**USOS BASICOS:** Para uso industrial y en construcción solamente, para pegar laminados decorativos, madera, lona, plywood, formica y muchos otros materiales similares y disímiles.

**VENTAJAS:**

- \* Secado rápido
- \* Fuerte adhesión
- \* Capa seca es resistente al fuego
- \* Adhesión permanente
- \* Extra viscoso
- \* Resiste agua, calor, aceite, grasa y muchos químicos

#### DATOS TECNICOS

<b>Sólidos:</b>	21.09 ± 1% por peso 14.28 ± 1% por volumen	<b>Color:</b>	Transparente
<b>Peso por Galón:</b>	6.82 ± .05 lbs.	<b>Viscosidad:</b>	850-900 cps
<b>Gravedad Específica:</b>	0.8187	<b>Punto de Ignición:</b>	< 20°F TCC
<b>Tiempo para Trabajarlo:</b>	Hasta 30 minutos	<b>Rendimiento Teórico:</b>	200 pies <sup>2</sup> por galón
<b>Tiempo en Secar:</b>	10-15 minutos	<b>Vida en Góndola:</b>	1 año
<b>Tipo de Pegamento:</b>	Goma de cloropreno	<b>Tamaños:</b>	55 galones 5 galones 2 galones
<b>Dilución:</b>	No se recomienda, pero de ser necesario, use Lanco® Lacquer Thinner LT-102.		

**Preparación de superficies:** Las superficies a pegar deben de estar limpias, secas y libres de contaminantes como suciedad, aceite y grasa.

**Instrucciones para aplicar:** Para mejor resultado, siga estos pasos:  
(1) Revuelva bien. Aplique cuando la temperatura esté sobre 65°F (18°C).

(2) Cerciórese de que las superficies a pegar estén limpias, secas y libre de material suelto o foráneos.

(3) Aplique Lanco® Contact Cement a ambas superficies y deje que seque 10-15 minutos. Evite secar excesivamente.

(4) Alinee las partes a pegar exactamente como deben de ir antes de unirlos; ya que será imposible cambiarlas de posición una vez que hayan hecho contacto entre sí.

(5) Presione ambas partes con las manos o con rolo mecánico.

(6) Cierre bien el envase cuando no se esté usando el pegamento. No lo almacene a temperaturas sobre 100°F (38°C) o por más de 6 meses.

**Peligro / Advertencia:** Use este producto sólo en lugares con ventilación adecuada, donde ésta sea suficiente como para minimizar la exposición a sus vapores a por debajo de los límites estipulados en el M.S.D.S. Los mareos y la irritación de los ojos son síntomas de sobreexposición. Refiérase al M.S.D.S.

**Limitación:** Este producto no se puede utilizar en casas cuya construcción ha concluido o en un edificio que no sea industrial.

**Cuidado:** Contiene destilados de petróleo, acetona, tolueno/toluol, M.E.K. (metil etilo ketona), heptano y hexano. Los vapores inflamables podrían causar fuego súbitamente. Antes de aplicar, extinga pilotos, apague enseres eléctricos y elimine otras fuentes de llama o chispas y déjelos apagados hasta que el área esté libre de vapores. No fume. Cierre bien el envase después de cada uso. Asegúrese de que haya ventilación adecuada durante la aplicación y el ciclo de secado.

**Aviso:** A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

**M.S.D.S.:** Disponible a petición.